

110128

Fondo AC 128 Blanco

Fondo de Poliuretano Acrilico Blanco

CARACTERÍSTICAS

Propiedades	Adherencia	No amarilleante	Buena verticalidad
Uso aconsejado:	Cocina	Baños	Mueble Juvenil
Método de aplicación:	Pistola de Copa	Pistola Aero grafica	Pistola Airmix
Catalizadores Recs:	10:1 190070		
Diluyentes Recs:	510101	510101 evaporación media	540414 verano

BRILLOS DISPONIBLES

DATOS TÉCNICOS (25 °C)

Viscosidad de Suministro Din 4 (s)	55-65	Densidad /g/cc)	1,250 - 1,300
Viscosidad de Mezcla Din 4 (s)	34-38	MNV %	55-59
Viscosidad de Aplicación Din 4 (s)	18-22		
Tiempo de Vida (pot .Life)	5-6 h.	COV` s (% PESO)	40

CARACTERÍSTICAS GENERALES

SECADO 120 g/m2 A 25°C			
Secado Polvo	45´		
Secado Tacto	90		
Apilado	´24 h-		
Lijado / Repintado	6-8 h-		
Cantidad Aconsejada por mano	120-140-g/m 2		

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Aplicar sobre chapa, madera maciza o Tablero DM. Lijar con grano 180-220 g y eliminar bien el polvo del soporte
Asegurarse de que este bien seco y libre de suciedad o cualquier sustancia contaminante.

CONSEJOS APLICACIÓN

En función del equipo de aplicación utilizado así como las condiciones ambientales, debe ajustarse al tipo y cantidad de disolvente empleado.
Como pauta general rebajar un 15% con 510102 , o 510101 evap. media.
Si las temperaturas son elevadas o hay mucha humedad añadir un 5% de disolvente 520204 , o 540414 disolvente más lento.

Aplicación	Dilución	Boquilla	Presión de Aire	Presión de Bomba
Pistola de copa	15 %	2-2,5	2,5 - 3	
Pistola Airmix	5- 15	0,9 - 1,2	2-3	3

PRECAUCIONES

Mezclar bien el producto antes de su uso
Para obtener un buen resultado aplicar siempre entre 15-25° C , y entre 50 - 75% de Humedad relativa
Caducidad : 12 meses (almacenado entre 5-35°C)
Los residuos de pintura deben ser eliminados de acuerdo a la normativa vigente, No tirar residuos por el desagüe.
Recomendamos consultar siempre la Ficha de Seguridad del producto.

ADITIVOS

Acción	Añadir	Dosis %	
Contaminación por siliconas	980066 Aditivo Antisilicona	2-3% Maximo	

LOS VALORES QUE SE INDICAN EN ESTE DOCUMENTO SON VALORES TÍPICOS Y DEBEN SER ENTENDIDOS COMO ORIENTATIVOS, NO COMO ESPECIFICACIÓN DE VENTA.

Nota: Las informaciones precedentes y el asesoramiento que proporcionamos de palabra, por escrito y mediante ensayos en materia de técnica de aplicación se efectúan según nuestro leal saber y entender, pero a pesar de ellos se consideran como meras advertencias e indicaciones sin compromiso, también en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. El asesoramiento no les exime a ustedes de someter a un examen propio las advertencias e indicaciones que les hagamos o los productos que les suministremos para comprobar si son adecuados para los procedimientos o los fines proyectados. La aplicación, el empleo y la transformación de nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento de técnica de aplicación se efectúan fuera de nuestras posibilidades de control y radican exclusivamente en la esfera de responsabilidad de ustedes. La venta de nuestros productos se realiza con arreglo a nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro. // 30/01/2019 Versión nº 5

VALRESA. Polígono Industrial Reva
Avda.dels Gremis, s/n Sector 13
Riba-Roja de Turia Valencia E46394
ESPAÑA Tel. 96 1669560