

320110

Acabado CV 110 Blanco SMT

Acabado Blanco catalizable al ácido supermate

### CARACTERÍSTICAS

Propiedades	Excelente cubrición	Excelente extensibilidad	Excelente dureza y tacto
Uso Aconsejado	Mueble calidad	Horizontal y vertical	
Método de aplicación	Pistola aerográfica	Airmix	
Catalizadores Recs.	10:1 390001		
Diluyentes Recs.			

### BRILLOS DISPONIBLES

320110	10 %		
330120	20 %		

### DATOS TÉCNICOS (25º C)

Viscosidad suministro DIN 4 (s)	40-60	COV (peso %)	44,3%
Viscosidad Mezcla al uso (s) (20% 530301)	15-19	Pot life	> 8 h
Densidad (g/cm3)	1,120-1,160		
Residuo sólido	53-57%		

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Secado polvo	20 min		
Secado tacto	40-50 min		
Apilado (comprobar según peso)	24 h		
Embalado	48 h		

### PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Aplicar sobre piezas fondeadas y lijadas con grano 320 - 500 y eliminar bien el polvo  
Asegurarse de que este bien seco y libre de suciedad ó cualquier sustancia contaminante

### CONSEJOS APLICACIÓN

Mezclar 10 :1 con 390001 Catalizador CV 00: Diluir 20-30 % con thinner cuando sea necesario. Aplicar 120-160 g/m2


### PRECAUCIONES

Mezclar bien el producto antes de su uso  
Para obtener un buen resultado aplicar siempre entre 15 - 25 °C y 45-65 % de humedad relativa  
Caducidad: 12 meses (Almacenado entre 5 - 35°C)  
Los residuos de pintura deben ser eliminados de acuerdo a la normativa vigente.  
Recomendamos consultar la Ficha de Seguridad del Producto

### ADITIVOS


LOS VALORES QUE SE INDICAN EN ESTE DOCUMENTO SON VALORES TÍPICOS Y DEBEN SER ENTENDIDOS COMO ORIENTARIVOS, NO COMO ESPECIFICACIÓN DE VENTA.

**Nota:** Las informaciones precedentes y el asesoramiento que proporcionamos de palabra, por escrito y mediante ensayos en materia de técnica de aplicación se efectúan según nuestro leal saber y entender, pero a pesar de ellos se consideran como meras advertencias e indicaciones sin compromiso, también en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. El asesoramiento no les exime a ustedes de someter a un examen propio las advertencias e indicaciones que les hagamos o los productos que les suministremos para comprobar si son adecuados para los procedimientos o los fines proyectados. La aplicación, el empleo y la transformación de nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento de técnica de aplicación se efectúan fuera de nuestras posibilidades de control y radican exclusivamente en la esfera de responsabilidad de ustedes. La venta de nuestros productos se realiza con arreglo a nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro. **30-08-2024\_Version-1**

**VALRESA.** Polígono Industrial Reva  
Avda. dels Gremis, s/n Sector 13  
Riba-Roja de Turia Valencia E46394  
ESPAÑA Tel. 96 1669560